



Technisches Datenblatt

## PVC Plane DICRISTAL

Glasklares und elastisches Zeltfenster

Materialdicke	0,8 mm
Gesamtgewicht	1000 g/qm
Reissfestigkeit	220 / 210 daN
Weiterreissfestigkeit	9 / 8 daN
Reissdehnung	410% / 550%
Temperaturbeständigkeit	- 20° C / + 50° C

[www.planen-hauser.de](http://www.planen-hauser.de)

Hauser Planen + Zelte e.K. - Raiffeisenstrasse 2 - 78549 Spaichingen  
Tel. 07424 7033890 Fax. - 07424 7033891 - Info@planen-hauser.de